

Clotaire



Décor	Clotaire 10 Monolame	Clotaire 13,5 Monolame
Teneur en humidité	≤ 9%	≤ 9%
Epaisseur	10mm ± 0,2 mm	13,5mm ± 0,2 mm
Couche d'usure	2.5mm	3.5mm
Dimensions R/L 4 chanfreins	1200x140	1800/2000x140 1800/2000x180
Tolérance longueur	± 0,1 % (NF EN 13489)	± 0,1 % (NF EN 13489)
Tolérance largeur	± 0,2 mm (NF EN 13489)	± 0,2 mm (NF EN 13489)
Tolérance équerrage	≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)	≤ 0,1 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité «tuilage» (I)	≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)	≤ 0,3 % sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1 % sur la longueur	≤ 1 % sur la longueur
Poids /m²	8,9 kg	9,6kg
Choix bois	Chic	Chic
Finition	Huillée	Huillée

Parquet contrecollé
2 plis, essence chêne,
support HDF.
Assemblage Rainures/
Languettes
4 Chanfreins.

Normes, Certifications et Garantie

Parquet fabriqué en France.

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage PEFC/10-35-62

Emission dans l'air intérieur, classement A+

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

	Clotaire 10 Classe 23	Clotaire 13,5 Classe 31
Classement d'usage		
Résistance thermique	0.062 m².K/W	0.083 m².K/W
Réaction au feu	Dfl-s1	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales de Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose flottante préconisée ; pose collée en plein possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet. Pose en cordons déconseillée.

	Clotaire 10	Clotaire 13,5
Circulation d'eau chaude basse température	Oui	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Oui	Non

(Cf protocoles de pose de parquet sur sols chauffants)

Note d'informations et entretien

Finition huillée usine à séchage UV qui confère au bois un aspect naturel, met en relief les veines et la profondeur de la couleur.

Toutes ces finitions sont sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « (Phénomène d'oxydation naturel ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huillées.

Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocole entretien et maintenance parquet huilé, parquet vernie).

Rénovation possible, ponçage deux à trois fois en fonction de l'épaisseur du parquet.



France Parquet Production Innovation

2, Chemin de la Parqueterie - 36120 ARDENTES

Tél. 02 54 29 19 19 - Fax 02 54 36 38 18

www.fppi.fr - parquet@fppi.fr