INFORMATION PRODUIT

Fixateur anti-glisse extra

UZIN U 2100

Dispersion antiglisse adhésive pour les revêtements textiles à envers feutre

Description et domaines d'utilisation

UZIN U 2100 fixateur anti-glisse extra est un liquide en dispersion sans solvant, très pauvre en émissions et prêt à l'emploi.

UZIN-Ökoline : système de produits éprouvés pour la pose de revêtement de sol, adaptés les uns aux autres et à composition optimale afin d'éviter toute influence négative sur la qualité de l'air intérieur.

UZIN U 2100 fixateur anti-glisse extra est facile d'application avec un rouleau mousse et sèche très rapidement.

Le film sec est autocollant de façon à fournir un effet anti-dérapant permanent. L'effet anti-dérapant est à la mesure d'une pose de revêtements auto-couvrants textiles avec dossier feutre en polypropylène. L'enlèvement ultérieur de ces revêtements devient donc très simple.
La compatibilité de cette méthode de pose avec le revêtement prévu doit être garanti par le fabricant de ce revêtement.

Avec adjonction de l'UZIN PE 262 L adjuvant conducteur*, une couche conductrice anti-dérapante est obtenue.

Lors d'une consommation trop importante (p.ex. application avec rouleau laine) ou lors d'une pose trop rapide dans le film d'UZIN U 2100 insuffisamment sec, un collage permanent sera obtenu. Ceci sera source de problèmes lors de rénovations ultérieures.

Caractéristiques / avantages du produit

- pour dos feutre stable
- emicode EC1: très pauvre en émissions
- séchage rapide et effet anti-dérapant permanent
- sans solvants et ininflammable
- consommation réduite

Données techniques

Sollicitable (mécanique)**	Immédiatement après la pose du revêtement
Densité**	Masse volumique: 1,04 kg / litre
Outil	Rouleau mousse fine, pinceau ou pistolet airless
Durée de conservation**	Lors de stockage correct min. 12 mois
Couleur	Blanc
Valeur Ph	Env. 7
Aspect	Séchage transparent
Matière sèche	Env. 60 %
Conditionnement	Bidon: 10 kg
Consommation	Env. 40 à 80 g/m² (en fonction du type du support). Ne jamais dépasser les 100 g/m²
Viscosité**	Env. 500 MPa
Chauffage sol	Convient si exécuté selon les normes en vigueur
Résistance au gel	Néant
Temps d'attente**	Env. 30 min (en fonction du support) Bien laisser sécher le UZIN U2100
Charge de roues pivotantes	Appropriée, roues selon EN 12529 (si dalle tapis conforme).

UZIN | A Brand of UFLOOR Systems

NL | Unipro bv | Industriestraat 15 | NL-7482 EW Haaksbergen | Tel. +31 (0)53 573 73 73 | Fax +31 (0)53 573 73 33 | E-mail info@unipro.nl | Internet www.unipro.nl
B | Unipro-Belgique sa | Poortakkerstraat 41 a | B-9051 Gand | Tél. +32 (0) 9 222 58 48 | Fax +32 (0) 9 222 33 80 | E-mail info@unipro.be | Internet www.unipro.be
D | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-214 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.com

UZIN U 2100 fixateur anti-glisse extra

Support

Le support doit être propre, plan, sec en permanence et stable. Si nécessaire primairiser et égaliser.
Pour mieux préserver la qualité de l'air intérieur l'application des produits de la gamme UZIN-Ökoline là où c'est possible, est conseillée.

Les supports usuels tels que chape ciment, anhydrite, asphalte coulé, béton et carrelages peuvent être primairisés avec le primaire universel UZIN PE 360* et égalisés avec un ragréage UZIN approprié.

Enlever ou poncer les résidus de colle et d'égaline, aspirer et ensuite appliquer le primaire universel rapide UZIN PE 375. Ensuite égaliser avec un ragréage UZIN* approprié.
Nettoyer les revêtements existants en linoléum ou PVC avec UZIN Cleaner*.
Primairiser et égaliser d'autres types de supports avec les produits UZIN* appropriés.

UZIN U 2100 convient également sur support bois (parquet). Toujours enlever au préalable les couches éventuelles de cire ou d'huile. Si l' UZIN U 2100 doit pouvoir être enlevé ultérieurement, le support bois doit être peint ou vernis avec une couche fermée résistante au mouillage et lavage avec UZIN Cleaner* et au rinçage à l'eau.

Mise en oeuvre du fixateur anti-glisse extra

1. Verser UZIN U 2100 dans un récipient rectangulaire (bac à peintre).
2. Tremper le rouleau en mousse fine dans l'UZIN U 2100 et enlever l'excédent en roulant sur les cannelures du bac à peintre.
3. Appliquer un film régulier et bien recouvrant sur toute la surface.
4. Observer le temps d'attente nécessaire avant de poser le revêtement; vérifier avec les doigts si le film antidérapant est bien sec. En appuyant le doigt, il ne devrait pas y avoir de transfert d'UZIN U 2100. Une pose trop rapide résulte dans une adhérence qui empêche l'enlèvement des dalles.
5. Si un système conducteur est souhaité, il y a lieu d'ajouter 15 % d'adjuvant conducteur UZIN PE 262 L* à l'UZIN U 2100 ; bien mélanger avant d'appliquer le liquide obtenu de façon similaire que l'UZIN U 2100 pur. L'ajout de l'UZIN PE 262L* rend le liquide plus visqueux, donc plus épais. Dès lors, faire attention à une répartition soigneuse et appliquer une couche aussi fine que possible mais toujours bien recouvrante.

Attention :
UZIN U 2100 adhère bien au support. En cas d'application d'UZIN U 2100 sur un revêtement existant qui doit pouvoir être retrouvé plus tard dans son état original, faire un test avec UZIN Cleaner* au préalable. Ensuite tenter d'enlever avec précaution le film d'UZIN U 2100 sans dégrader le revêtement existant.

Important

- Conditions de mise en oeuvre:
  Température minimale de mise en oeuvre : 15 °C
  Température optimale de mise en oeuvre : 18 – 25 °C
  Température minimale du support : 15°C
  Humidité relative maximale (H.R.) : 75 %
- Ne pas diluer UZIN U 2100.
- Convient pour nettoyage de tapis selon la méthode injection extraction.
- Directement après l'emploi, nettoyer l'outillage à l'eau.
- Les taches de colle seront enlevées avec précaution à l'aide d'UZIN-Cleaner*.
- Stocker uniquement dans l'emballage d'origine à un endroit frais, sec et à l'abri du gel.

Sécurité de travail

- → Classe de danger : néant
- → Très pauvre en émissions
- → Selon les connaissances actuelles, le produit n'entraîne aucune émission notable de formaldéhyde, de substances nuisibles ou d'autres composés organiques volatils (COV).
- → Les conditions pour une qualité de l'air intérieur optimale sont un support suffisamment sec (mesuré Cm), une bonne ventilation dans la pièce et des couches de primaire et d'égalisation bien sèches.

La fiche de sécurité UZIN U 2100 fixateur anti-glisse exra s'applique à ce produit. Cette fiche a été établie en conformité avec le décret sur les fiches de sécurité, Loi sur les Matières Dangereuses pour l'Environnement du 18 mai 1993.

* Voir documentation concernée
** A 20° C. et H.R. de 60%.

Unipro applique un système de qualité conforme à la norme NEN-EN-ISO-9001/14001et a été certifié par TÜV Nederland QA. Nous livrons donc selon les spécifications de processus et de produit établies pour ce système ; les produits et les services fournis par Unipro satisfont à la description de ces spécifications techniques. Vu qu'Unipro ne connaît pas la façon ni les circonstances dans lesquelles ses produits sont appliqués et vu qu'Unipro ne peut influencer la mise en oeuvre de ses produits, toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ses produits est exclue. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches parues antérieurement sur ce produit. ©Unipro bv 2002. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite d'Unipro bv.
04.03.08/09.02.10/rév.0