

CONFLUENCE PRO 15 (CP)

Référence : Chantier CASRA

Descriptif

CONFLUENCE PRO 15	
Décor	Monolame
Teneur en humidité	≤ 9%
Epaisseur	15mm ±0.2mm
Couche d'usure	≥ 4.5 mm
Longueur	1050, 1200 mm
Largeur	170 mm
Tolérance Longueur	± 0.1% (NF EN 13489)
Tolérance Largeur	± 0.2mm (NF EN 13489)
Tolérance Equerrage	≤ 0.1% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité « tuilage » (I)	≤ 0.3% sur la largeur (NF EN 13489)
Tolérance planéité (L)	≤ 1% sur la longueur
Poids /m ²	9.2 kg
Choix Bois	Mixte Original*/ Authentic**
Finition	Vernie naturelle

Parquet contrecollé 2 plis, essence chêne, support Contreplaqué (Mixte Aulne / Bouleau).
Assemblage rainures / languettes.
2 Chanfreins.

Choix de Original* : Bois de fil et dosse, structure hétérogène présentant quelques nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 25mm parfois légèrement ouverts. Petite fentes en bout acceptées. Absence d'aubier.

Authentic** : Bois de fil et dosse, structure hétérogène présentant des nuances naturelles. Nœuds sains et mastiqués sans limitation de taille et de nombre, parfois légèrement ouverts. Avec fente, discoloration et aubier. Aspect marqué.

Normes, Certifications et Garantie

Parquet fabriqué en France.

Bois issus de forêts françaises et européennes.

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, sous numéro de droit d'usage **PEFC/10-35-62**Emission dans l'air intérieur, classement **A+**

Marquage CE, conforme à la norme en vigueur NF EN 14 342

CONFLUENCE PRO 15	
Classement d'usage	Classe 33
Résistance thermique	0.092 m ² .K/W
Réaction au feu	Dfl-s1

Garantie 25 ans (Cf Garantie dans Conditions Générales Vente)

Mise en œuvre et compatibilité

Pose collée en plein préconisé, pose flottante par collage rainures / languettes possible. Se rapporter aux instructions de pose disponibles sur notre site internet (www.fppi.fr) ou présentes dans les colis de parquet.

Pose en cordons déconseillée.

Compatibilité sols chauffants

CONFLUENCE PRO 15	
Circulation d'eau chaude basse température	Oui
Plancher rayonnant électrique « PRE »	Oui
Plancher chauffant Rafraîchissant « PCR »	Non

Pose collée en plein obligatoire.

Note d'informations et entretien

Finition vernie usine à séchage UV haute protection et très résistante.

Finition mate et un léger broissage des lames.

Finition sans solvant.

Le bois est une matière vivante, l'exposition à l'air, à la lumière du jour et à la lune modifie la couleur d'origine « *Phénomène d'oxydation naturel* ». L'essence chêne a tendance à foncer avec les finitions vernies et huilées. Chaque lame de parquet étant unique, la couleur et la structure ne peuvent être identiques. L'application d'une teinte foncée aura tendance à homogénéiser l'aspect, alors qu'une teinte claire fera ressortir les singularités du bois.

Afin de garder le plus longtemps possible l'aspect d'origine du parquet, il est impératif de bien respecter les protocoles d'entretien et de maintenance (Cf protocole entretien et maintenance parquet huilé). Rénovation possible, ponçage deux à trois fois.



FRANCE PARQUET PRODUCTION INNOVATION

2 chemin de la Parqueterie – 36120 Ardenes

Tél : 02 54 29 19 19 – Fax : 02 54 36 38 18

www.fppi.fr - parquet@fppi.fr