

ARGILE

couleurs de terre

ARGILE PRIMAIRE UNIVERSEL

Classification Afnor NFT 36005 – Famille I classe 7 b2

Description : « ARGILE primaire universel » est une peinture en phase aqueuse, utilisée comme primaire d'accrochage sur matériaux durs et lisses, avant l'application des peintures ARGILE.

Destination : Tous supports courants en intérieur et en extérieur : bardages, PVC, plastique dur, mélaminé, bois et dérivés du bois, anciennes peintures satinées ou brillantes.

Avantages : - garnissant
- opacifiant
- tendu
- excellent pouvoir d'accrochage

COV : Valeur limite pour ce produit (cat A/i) : 140 g /litre (2010). Ce produit contient max 70 g /litre de COV.

Emissions dans l'air intérieur : Classe A+ selon la norme ISO 16000.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satin – tendu

Destination : Intérieur – extérieur

Application : Brosse
Pistolet
Rouleau (polyamide texturé 6/8 mm, mousse floquée)
Nous consulter pour la fourniture des outils

Densité : 1,43

Rendement : 10 – 12 m² au litre selon support

Séchage à 20°C : Sec au toucher après 2 heures, recouvrable après 6 heures.

Conditions de mise en œuvre : - Température de l'air et du support : Minimum 7°C Maximum 30°C
- Humidité relative : Intérieur : Max 60% Extérieur : Max 80%

Dilution : eau

Nettoyage des outils : eau

Teintes : Blanc. Peut être teinté à l'aide de colorants universels compatibles, 3% maximum.

Conditionnements : 0.750L, 2.5L et 5L

MISE EN ŒUVRE

Destination :

L'état et la préparation des supports doivent être conformes au DTU 59-1.

« ARGILE primaire universel », s'applique, après préparation d'usage (nettoyage, lessivage, ponçage, époussetage...) en intérieur et en extérieur sur les supports suivants :

- Sur anciennes peintures laque satinée ou brillante, retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'« ARGILE primaire universel » non diluée.
- Sur métaux non ferreux, PVC, plastique dur, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'« ARGILE primaire universel » non diluée.
- Sur métaux ferreux, utiliser un primaire antirouille adapté (nous consulter).
- Sur bois et dérivés de bois (mélaminé, stratifié), après préparation (nettoyage, dégraissage, ponçage...) appliquer une couche d'« ARGILE primaire universel » non diluée.
- Sur red cedar ou bois particulièrement gras, nous consulter.
- Sur bois recouvert (peinture, lasure, vernis), retirer les parties non adhérentes, après préparation (nettoyage, ponçage...) appliquer une couche d'« ARGILE primaire universel » non diluée.

Application :

Appliquer dans des conditions normales de température, d'hygrométrie et d'aération. Se conformer au DTU 59-1
Bien remuer manuellement le produit dans le pot avant utilisation.

En fonction de l'évolution et des connaissances et des techniques, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée au fil du temps.

Cette fiche technique annule et remplace les précédentes.