Caractéristiques du produit
Sol en bois Lindura®

HD 300 | huilé nature



	Tests	Norme DIN/EN	Sol en bois Lindura® HD 300 | huilé nature
Données générales sur la structure du produit			
	Type de revêtement :		Lame pour sol avec parement en bois noble
	Epaisseur totale :		env. 11 mm
	Dimensions utiles : (longueur × largeur)		2200 × 270mm 2600 × 320mm
	Structure du produit :		a. Weartec Nature - surface huilée nature, prête à l'usage b. Couche d'usure en bois véritable c. Couche Wood Powder d. Support HDF (env. 920kg/m3 ± 3%) e. Contre-parement Wood Powder en bois véritable
Données techniques			
	Système de verrouillage :		MasterclicPlus
B_{fl}-s1	Comportement au feu :	EN 13 501	B_{fl}-s1 (difficilement inflammable)
E1 HCHO	Emission de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Sols chauffants :		Convient aux sols chauffés par circuits d'eau chaude. Un chauffage par le sol électrique est toujours approprié lorsqu'il peut être intégré à la chape ou à la dalle de béton et qu'il n'est donc pas posé sur la dalle comme une natte chauffante. Les boucles de chauf-fage | tuyaux | câbles doivent couvrir la surface de la pièce en totalité et non partiellement. Si les surfaces ne sont chauffées que partiellement, le revêtement de sol devra être équipé de joints de dilatation (rails éléments de système). La température maximum de surface ne doit pas excéder 29°C. La pose du sol sur des nattes chauffantes est possible uniquement avec un système autorégulant qui maintient la température de surface à 29°c. La pose ne peut être agréée dans tous les autres cas.
	Résistance au passage de la chaleur :	EN 12 667	avec le Silence 25 DB MEISTER : 0,084 m² K/W
	Réduction du bruit des pas :	DIN EN ISO 10140-3	avec MEISTER-Silence 25 DB : 16 dB
	Empreinte après sollicitation constante: (Brinell)	EN 1534	≥ 100 N/mm² (chêne) ≥ 60 N/mm² (mélèze)
	Qualité antidérapante pour plan incliné:	DIN 51 130 BGR 181	R 10

Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien			
	Ecolabel « Ange bleu » :	RAL-UZ 176	accordé
	Elimination :		Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique) Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage) Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.
	Nettoyage et entretien :		Nettoyage de fin de travaux/ nettoyage courant : CC-Savon pour bois Soins d'entretien : CC-Premium huile d'entretien | CC-H²Oil Nettoyage spécial : CC-Nettoyant intensif pour les sols durs
	Domaines d'application :		La collection HD 300 est idéale pour toutes les pièces d'habitation sèches à usage élevé et les locaux commerciaux à trafic normal tels que chambres d'hôtel, boutiques etc. Ce sol ne convient pas à une pose en milieu humide (salle de bains, sauna, etc.).
	Conditions préalables à la pose :	DIN 18 365	Les supports doivent être prêts à la pose selon les règles de la profession, conformément aux références VOB, partie C, DIN 18 365 « Pose de parquets ». Le support doit être sec (humidité résiduelle mesurée avec un appareil CM : chape minérale max. 2%, chape anhydrite max. 0,5%), plan, solide et propre. Toute irrégularité de l'ordre de 3 mm/1er m et de 2 mm/m suivant doit par ailleurs faire l'objet d'un réagréage en référence à DIN 18 202, tableau 3, ligne 4. Se conformer aux instructions de pose jointes au produit.

www.blauer-engel.de/uz120

MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.