

Bona Craft Oil 2K

Fiche technique

Finition



Performance, versatilité et design pour votre parquet – allier le charme et la beauté de l'huile à la protection d'un vitrificateur.

La formule unique de Bona Craft Oil 2K, à base d'huiles végétales modifiées offre un temps de séchage très court et une résistance à l'usure accrue. S'applique sur une grande variété d'essences de bois, y compris celles généralement problématiques telles que : kambala, afzélia et noyer. Peut aussi s'appliquer sur chêne fumé et érable fumé....

Le parquet est protégé, insensible à l'eau, aux taches et praticable après 8-12 heures de séchage.

- Facile à appliquer grâce à son long temps d'ouverture.
- Sèche vite – peut être utilisée sur de nombreuses essences de bois tropicaux.
- Répond aux normes actuelles, comme la législation COV
- Réparations locales possibles.
- Après 8-12 heures, survitrification possible avec Bona Traffic, Bona Traffic HD, ou Traffic Natural, pour une ultime protection (8 heures version neutre, 12 heures couleurs). Note : survitrifier endéans les 72 heures
- Norme EN 71-3, application sur jouets en bois



Données techniques

| | |
|----------------------|---|
| Base | : Huiles végétales modifiées + durcisseur isocyanate |
| 11 Coloris | : 6 coloris standards: Neutral (incolore), Frost (Givre), Clay (Argile), Graphite, Ash (Cendre), Umbra (Ombre) 5 coloris sur demande : Light Grey (Gris clair), Old Grey (Gris ancien), Sand (Sable), Invisible Neutral Light et Neutral Light |
| Teneur en C.O.V | : Max 19 g/litre (durcisseur inclus) |
| Mélange | : 9 parts A (huile) et 1 part B (durcisseur) 10% |
| Temps d'ouverture | : 6-8 heures |
| Séchage : | - Entre les couches : 15-30 minutes* - Avant utilisation légère: Neutre : 8 heures* Colorée : 12 heures* * * selon les conditions normales 20°C/50% R.H. Bien aérer |
| Outils d'application | : raclette en caoutchouc résistant à l'huile, rouleau poils courts ou une spatule inoxydable. Pad rouge ou beige pour le lustrage. |
| Consommation | : Au total : Env. 35 m ² /litre selon l'essence de bois |
| Sécurité | : Composant A (huile) : Non classé, Composant B: Classé, voir la FDS pour plus d'information |
| Inflammabilité | : Ininflammable. Risque d'auto-combustion, placer les outils d'application dans de l'eau ou dans un récipient hermétique. Voir la FDS pour plus d'information. |
| Nettoyage | : Nettoyer les outils au white spirit. Une fois sèche, l'huile se retire au white-spirit. |
| Conservation | : 3 ans, à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert. |
| Stockage/transport | : Température comprise entre +5°C et +25°C |
| Déchets | : Disposer des résidus et des bidons vides selon les réglementations locales |
| Conditionnement | : 6 x 1,25 litre (1.125 ml d'huile + 125 ml durcisseur) |

Préparation

S'assurer que la surface à traiter soit acclimatée, bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Laisser le produit atteindre la température ambiante avant utilisation. Conditions d'utilisation optimales : entre 20-25°C et 30-50% d'humidité relative de l'air. Une température élevée et un faible taux d'humidité vont raccourcir le temps de séchage, une température basse et un taux d'humidité élevé allongent le temps de séchage.

Température minimale d'utilisation : +16 °C.

Porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection et des surchaussures lors de l'application.

Précautions !

Novembre 2017
Cette fiche annule et remplace toutes autres versions précédentes

Bona Craft Oil 2K

Fiche technique

Finition



La qualité du ponçage et les propriétés du bois ont une influence sur la pénétration du pigment et sur l'intensité de la couleur finale. Une préparation précise et un usage méticuleux de l'huile sont indispensables afin d'obtenir le meilleur résultat final. En cas de doute, faites un test, éventuellement avec la finition d'un vernis Traffic.

Méthodologie

Alt. 1 – Trafic moyen/intense

1x Bona Craft Oil 2K

Alt. 2 – Trafic intense/commercial

1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Traffic / Traffic HD / Traffic Natural

Alt. 3 – Trafic normal/intense

1x Bona Tone
1x Bona Craft Oil 2K
2x Bona Hardwax Oil

Mise en œuvre

Pour un parquet avec de larges joints, versez l'huile dans un plateau et appliquez la avec un pinceau large ou un rouleau. Pour un parquet traditionnel, l'application pourra se faire avec une raclette ou avec une spatule inoxydable.

1. Préparez le mélange en suivant les étapes ci-dessous.



Percer l'opercule avec un tournevis et un marteau.



S'assurer d'avoir percé le fond du récipient du haut.



Retirer le tournevis et laisser le contenu du haut s'écouler dans le récipient du bas, environ 1 minute



Enlever le récipient supérieur.



Bien mélanger le contenu.

2. Appliquez une fine couche d'huile sur le sol. Pour des surfaces importantes, travaillez par sections, et humide sur humide.
3. Laissez le bois absorber l'huile durant 15-30 minutes puis passez la monobrosse avec un pad beige ou rouge.
4. Si nécessaire, appliquez une seconde fine couche, jusqu'à saturation du bois.
5. Après env. 15 minutes, retirez l'excédent d'huile avec un chiffon coton placé sous la monobrosse.
6. Lustrez avec un pad en laine Bona Woolpad.
7. Laissez sécher au minimum 8-12heures*. Bien aérer durant l'application et le séchage.

ATTENTION : BONA CRAFT OIL 2K CONTIENT DES HUILES SICCATIVES. RISQUE D'AUTO-COMBUSTION. PLACER CHIFFONS, PADS, MATERIEL D'APPLICATION DANS DE L'EAU OU DANS UN BOCAL FERME.

* **Séchage (à 20°C/50% H.R.)** : attendez-vous à un temps de séchage plus long avec un bois exotique ou lors de températures basses. Le mobilier pourra être remis en place avec précaution après 12-24 h mais patienter 1 semaine avant de poser les tapis. On peut procéder à un nettoyage humide après 2 jours.

Temps de séchage de 8 heures pour Neutral et 12 heures pour coloris.

Entretien

Bona Craft Oil 2K

Fiche technique

Finition



Nettoyer régulièrement le parquet avec un balai ou l'aspirateur. Lorsque c'est nécessaire, nettoyer avec le détergent spécial parquets huilés Bona Soap. Ne jamais utiliser trop d'eau pour le nettoyage du parquet. Comme maintenance ou pour raviver, appliquer Bona Care Oil afin de saturer les pores du bois et le protéger contre la saleté et l'humidité. La fréquence de cette opération est déterminée par le niveau d'usure et peut varier entre 1 à 2 fois par an dans un environnement domestique, à plusieurs fois par an dans un cadre commercial.

- Des rayures superficielles peuvent être atténuées avec l'huile d'entretien Bona Care Oil. Dans le cas d'un parquet fini avec une huile colorée on peut ajouter 20% de cette huile colorée à l'huile d'entretien. Les versions blanche et grise du Bona Care Oil sont disponibles prêt à l'emploi.
- Pour des entailles ou des taches nues, utiliser le Bona Craft Oil 2K.

Plus d'information sur l'entretien : www.bona.com

Survitrification

Instructions pour l'application de Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Traffic Natural:

Afin d'augmenter la résistance à l'usure du parquet et d'abaisser la fréquence d'entretien, en particulier dans les zones soumises à un trafic intense, nous conseillons de survitrifier la Bona Craft Oil 2K avec 2 couches de Bona Traffic, Bona Traffic HD ou Bona Traffic Natural. Cette recommandation s'applique aussi pour la version colorée de la Craft Oil 2K, une protection supplémentaire aidera à préserver la coloration originale.

N.B. Ne pas survitrifier les parquets fumés, traités avec Bona Craft Oil.

1. Appliquez une fine couche de Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions données plus haut dans ce document. Bien retirer l'excédent avec un chiffon coton. Bien sécher avec des chiffons (ne pas utiliser le Bona Wool Pad).
2. Laissez sécher Craft Oil 2K Neutral 8 heures au moins (12 heures au minimum pour la version colorée). Ce temps de séchage peut être plus long pour certains bois tropicaux, ou avec des conditions climatiques défavorables (> 50% HR et bien ventiler). **Note : survitrifier endéans les 72 heures.**
3. Passez l'aspirateur.
4. Préparez Bona Traffic/Traffic HD/Traffic Natural, appliquez 2 couches au rouleau. Il est recommandé d'égrener avec le Scrad Pad entre les couches de vernis, pour un résultat impeccable.

Instructions pour l'huile-cire dure Bona Hardwax Oil:

1. Appliquez une couche de Bona Craft Oil 2K en suivant les instructions données plus haut dans ce document. Pour un bois poreux ou très absorbant, prévoir d'appliquer une seconde couche. Retirer l'excédent avec un chiffon coton.
2. Laissez sécher 8 heures au moins (12 heures au minimum pour la version colorée de l'huile). Ce temps de séchage peut être plus long pour certains bois tropicaux, ou avec des conditions climatiques défavorables (> 50% R.H)
3. Passez l'aspirateur.
4. Appliquez 2 couches de Bona Hardwax Oil. Il est recommandé d'égrener entre les couches, avec le Scrad Pad, pour un résultat impeccable.

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.